



1. DESCRIPCIÓN

Sellador para madera, a base de resina termoplástica y nitrocelulosa. Rellena el poro de la madera de forma efectiva. Por su alto poder de cubrimiento y fácil lijado, es recomendado en trabajos de ebanistería y carpintería que precisan un secado rápido y sencillez de manipulación.

2. VENTAJAS

- Lijado fácil.
- Secado rápido.
- Alto rendimiento.
- Rellena el poro de forma efectiva.

3. USOS TÍPICOS

Diseñado para todo tipo de trabajo en carpintería y ebanistería. Este producto no es apto para climas muy calientes o fríos; si éste es usado bajo estas condiciones el producto presentará un blanqueamiento.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: No. 11055MZ
- Tipo genérico: Nitrocelulosico.
- Color: Transparente.
- Brillo: 20% mínimo a 60°.
- Sólidos por peso: 35%.
- Sólidos por volumen: 30%.
- Rendimiento teórico: 44.8 m²/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
- Viscosidad diluida – Thinner Laca 3:1: Gardner A - B.
- Peso por galón 7.92 libras a 25°C.
- Tiempo de secado (25 °C, 50% H.R.):
 - Al tacto: 5 - 10 minutos.
 - Normal: 25 - 30 minutos.
 - Total: 1 hora.
- Solvente de dilución: Thinner laca.
- Solvente de limpieza: Thinner laca.
- Dilución recomendada: 2 : 1 Solvente / Sellador.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite perfectamente. Diluya el sellador según la viscosidad deseada, usando thinner laca. La dilución recomendada es a razón de 2 : 1 Solvente (Thinner Laca) / Sellador (11055MZ). No mezcle con otro producto.

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar seca, libre de polvo, aceites, grasas, y cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el desempeño adecuado del producto. En caso de ser necesario, corrija cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el sellador. Deje secar y lije hasta lograr una textura deseada.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

- El sellador puede ser aplicado con wibe, pistola de aire convencional o equipo airless.
- Es necesario lijar con lija fina.
- Repita el proceso hasta que el poro de la madera se encuentre completamente sellado.
- Este sellador debe ser aplicado si se tiene una adecuada ventilación.

8. ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5 °C. ni mayor a 38 °C.
En caso de envases abiertos, agregar un poco de thinner laca en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.


9. PRECAUCIONES

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.
- No exponer al fuego.

10. HMIS

- Salud: 2
- Inflamabilidad: 3
- Reactividad: 0

11. PRESENTACIÓN



NOTA:

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del producto se refieren al producto sin diluir.